



# LvtANTISLIPFolded

PN: L 0205

## Podkład polietylenowy o wysokiej gęstości, pokryty warstwą antypoślizgową, zaprojektowany w celu ochrony zamków podłóg LVT montowanych w systemie CLICK.

### Właściwości produktu:

- Pianka zamknięto-komórkowa HDPE przeznaczona do montażu podłóg LVT.
- Posiada warstwę antypoślizgową chroniącą delikatne zamki paneli winylowych przed uszkodzeniem.
- Rekomendowany na ogrzewanie podłogowe - znacznie przewyższa rekomendowaną przez EPLF, minimalną wartość przewodzenia ciepła.
- Przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonych wymogach w zakresie odporności na obciążenia.
- Bardzo wysoka gęstość materiału.
- Produkt podlega recyklingowi w 100 %, nie zawiera freonów, chroni warstwę ozonową.
- Przyjazny dla środowiska.

EPLF	Kategoria	Wartość/jednostka	Metoda badania
T	Grubość	1,2 mm ±10%	EN823
L	Długość	10 000 mm ±4%	EN822
W	Szerokość	1 000 mm ±2%	EN822
AW	Masa powierzchniowa	0,21 kg/m <sup>2</sup> ±10%	Tested internally
QW	Gęstość	130 kg/m <sup>3</sup> ±10%	Tested internally
RWS	Poprawa akustyczna	8' % ±2	IHD-W431
IS	Izolacja akustyczna	16 dB ±2	EN-ISO10140, ISO717-2
CS	Odporność na obciążenia chwilowe	200 kPa ±10	EN826
CC	Odporność na obciążenia statyczne	>50 kPa	EN1606
DL	Odporność na obciążenia dynamiczne	> 100 000 cycles	EN13793
PC	Wyrównywanie nierówności miejscowych	0,95 mm ±10%	EN-ISO868
TR	Opór cieplny	0,024' m <sup>2</sup> /K/W ±0,003	EN12667:2002 at 24°C
SD	Ochrona przed wilgocią	<75 m	EN12086
RLB	Ochrona przed upadającymi przedmiotami	800 mm ±50	EN13329, EN438
RTF	Klasa palności	---	EN-ISO11925-2,EN12501-1

Parametr logistyczny	Jednostka sprzedaży	Pakowanie	Paleta
Forma	Karton	---	---
Ilość	1 szt.	---	60 kartonów
Powierzchnia	10m <sup>2</sup>	---	600m <sup>2</sup>
Waga	2,12kg ± 10%	---	127,2kg ± 10%



\*wartość na podstawie wyników badań podobnych produktów

### Informacje ogólne

Wszystkie informacje są oparte na naszym doświadczeniu oraz badaniach. Różnorodność warunków aplikacji oraz zastosowanych materiałów, uniemożliwia przetestowanie przez nas produktu we wszystkich możliwych do zaistnienia sytuacjach. Jakość i funkcjonalność produktu zależy zatem od oceny wykonawcy w miejscu instalacji oraz sposobu jego użytkowania. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub zasięgnąć porady specjalisty na temat technologii montażu. Podczas przetwarzania, należy przestrzegać ogólnych zasad wykonawczych i przepisów, jak również specyfikacji technicznej oraz instrukcji stosowania używanych materiałów budowlanych.

### Przechowywanie

Przez okres 1 roku, w temperaturze od 0 do 25°C, chroniąc przez bezpośrednim nasłonecznieniem oraz innymi wpływami atmosferycznymi.

### Montaż

Rozłożyć podkład na posadzce warstwą antypoślizgową skierowaną w górę, pasmami przylegającymi do siebie i połączyć sąsiadujące pasma aluminiową taśmą paroizolacyjną. Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian w informacjach o produkcie bez uprzedzenia. Najaktualniejsze dane znajdują się na naszej stronie internetowej.