Technisches Datenblatt

BaseONE

PN: PE 1820

Polyethylen-Unterlage niedriger Dichte mit guter Trittschalldämmung.

Produkteigenschaften

- Geschlossenzelliger, unvernetzter PE-Leichtschaum für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Lässt sie sich leicht und schnell verlegen, da sie immer plan liegt und über eine gleitfähige Oberfläche verfügt.
- Bietet gute Trittschalldämmung.
- Produkt ist zu 100 % recycelbar, enthält kein FCKW, Schützt die Ozonschicht.
- Umweltfreundlich.

EPLF	Kategorie	Wert/Einheit	Prüfverfahren
T	Materialstärke	2 mm ±10%	EN823
L	Länge	25 000 mm ±4%	EN822
W	Breite	1 000 mm ±2%	EN822
AW	Gewicht	0,04 kg/m² ±10%	Interne Prüfung
QW	Dichte	18 kg/m³ ±10%	Interne Prüfung
RWS	Gehschall	2* % ±2	IHD-W431
IS	Trittschall	19 dB ±2	EN-ISO10140, ISO717-2
CS	Druckfestigkeit Kompressions	12 kPa ±10	EN826
CC	Statische Druckfestigkeit	>2* kPa	EN1606
DL	Dynamische Druckfestigkeit	<10 000* cycles	EN13793
PC	Unebenheitsausgleich	1,55 mm ±10%	EN-ISO868
TR	Wärmedurchlasswiderstand	0,050* m²K/W ±0,003	EN12667:2002 at 24°C
SD	Feuchschutz sD-Wert	<75 m	EN12086
RLB	Schutz bei fallenden Gegenständen	1 500* mm ±50	EN13329, EN438
RTF	Brandverhalten	E_{fl}	EN-ISO11925-2,EN12501-1

Brandverhalten: normalentflammbar (Klasse E/Efl nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen.

Logistisches Parameter	Einzelpackung	Mehrfachpackung	Palette
Form	Rolle	Sack	10 Säcke
Menge	1 St.	4 Rollen	40 Rollen
Fläche	25m²	100m²	1 000m²
Gewicht	0,9kg ± 10%	3,6kg ± 10%	36,0kg ± 10%

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions= à C (fortes émissions)

Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k.
Z-158.10-169
E_{fl}

*Wert aus ähnlichen Produkttestergebnissen

Allgemeine Hinweise: Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und Sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität und Funktion hängt daher von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall führen Sie Eigenversuche durch oder holen Sie sich Rat bei unserer Anwendungstechnik. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Regeln der Handwerkskunst sowie die Herstellervorgaben der beteiligten Baustoffe.

Lagerung: 12 Monate in einem Temperaturbereich von 0 bis 25°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen schützen.
Montage: Unterlage auf dem Boden ausrollen, PE- bzw. aluminisierte Seite nach oben, die einzelnen Bahnen werden dabei stumpf aneinander gestoßen und die Stöße mittels Alu Dichtband verschlossen.
nen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie unsere Website für aktualisierte Produktinformationen.

BASE line

Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gruszowa 21, Gałowo 64-500 Szamotuły
Production plant: Buszewo 10 62-045 Pniewy