Technisches Datenblatt

# LvtANTISLIPFolded

## Ultrahochdichte Polyethylen-Unterlage mit Antirutsch-Schicht für LVT-Böden mit CLICK-System.

### Produkteigenschaften

- Geschlossenzelliger, unvernetzter PE-Ultraschwerschaum für die Installation von LVT-Böden verwendet.
- Antirutschfläche zum Verriegelungsschutz.
- Perfekt für Fußbodenheizung, im Gegensatz zu den Polystyrol-LVT-Unterlagen.
- Für hohe Anforderungen an Druckstabilität in stark frequentierten Räumen.
- Sehr hohe Dichte.
- Produkt ist zu 100 % recycelbar, enthält kein FCKW, Schützt die Ozonschicht.
- Umweltfreundlich.

| Symbol | Kategorie | Wert/Einheit | | | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| T | Materialstärke | 1,2 | mm | ±10% | EN823 |
| L | Länge | 10 000 | mm | ±4% | EN822 |
| W | Breite | 1 000 | mm | ±2% | EN822 |
| AW | Gewicht | 0,21 | kg/m² | ±10% | EN ISO 23997:2012 |
| QW | Dichte | 130 | kg/m³ | ±10% | EN ISO 23996:2012 |
| RWS | Gehschall | 8* | % | ±2 | IHD-W431 |
| IS | Trittschall | 16 | dB | ±2 | EN ISO10140, ISO717-2 |
| CS | Druckfestigkeit Kompressions | 200 | kPa | ±10 | EN 826:2013+Annex FU1:2019 |
| CC | Statische Druckfestigkeit | >50 | kPa | | EN1606 |
| DL | Dynamische Druckfestigkeit | >100 000 | cycles | | EN13793 |
| PC | Unebenheitsausgleich | 0,95 | mm | ±10% | EN-ISO868 |
| TR | Wärmedurchlasswiderstand | 0,024* | m²K/W | ±0,003 | EN12667:2002 at 24°C |
| SD | Feuchschutz sD-Wert | <75 | m | | EN12086 |
| RLB | Schutz bei fallenden Gegenständen | 800 | mm | ±50 | EN13329, EN438 |
| RTF | Brandverhalten | --- | | | EN ISO11925-2,EN12501-1 |

| Logistisches Parameter | Einzelpackung | Mehrfachpackung | Palette |
|---|---|---|---|
| Form | Faltplatte im Karton | --- | --- |
| Menge | 1 St. | --- | 60 Kartons |
| Fläche | 10m² | --- | 600m² |
| Gewicht | 2,12kg ± 10% | --- | 127,2kg ± 10% |

*Wert aus ähnlichen Produkttestergebnissen

**Allgemeine Hinweise:** Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und Sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität und Funktion hängt daher von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung ab. Im Zweifelsfall führen Sie Eigenversuche durch oder holen Sie sich Rat bei unserer Anwendungstechnik. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Regeln der Handwerkskunst sowie die Herstellervorgaben der beteiligten Baustoffe.

**Lagerung:** 12 Monate in einem Temperaturbereich von 0 bis 25°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflüssen schützen.
**Montage:** Unterlage auf dem Boden ausrollen, PE- bzw. aluminisierte Seite nach oben, die einzelnen Bahnen werden dabei stumpf aneinander gestoßen und die Stöße mittels Alu Dichtband verschlossen.
Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie unsere Website für aktualisierte Produktinformationen.

LVT line



Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. K. ul. Gruszowa 21, Gałowo 64-500 Szamotuły
Production plant: Buszewo 10 62-045 Pniewy